



مقدمه ای بر گاتالیست های هتروژن

Dr. Vahid Mahmoudi
Assistant Professor,
Department of Chemical Engineering,
University of Gonabad



فصل سوم
فرآیندهای هetroگاتالیستی




فهرست مطالب

- مقدمه
- تاریخچه
- چرا نیمه هادی ها؟
- مکانیسم فرآیند
- TiO_2
- ساختار و ویژگی های TiO_2
- کاربرد فرآیندهای فوتوکاتالیستی
- منع نور
- راکتور فوتوکاتالیستی
- ترکیبات فعال در نور مرئی

3

مقدمه

فرآیند فوتوکاتالیستی را می توان یک واکنش ترکیبی کاتالیستی و فوتوشیمی در نظر گرفت. در این فرآیند از نور و یک کاتالیزور استفاده می شود تا بتوان سرعت سینتیکی و تمایل ترمودینامیکی تبدیل های فتووفیزیکی و فوتوشیمیایی آهسته را افزایش داد.



Photocatalysis - simultaneous oxidation and reduction

4

مقدمه



5

مقدمه



✓ راه حل: کشف فرایند های جدید برای تصفیه آب های آلوده



سادگی و اقتصادی بودن فرآیند

سازگار بودن با محیط زیست

خصوصیات مطلوب فرآیند های تصفیه

عدم تولید آلوده کننده های ثانویه

6



7



TiO₂ is a versatile biocompatible coating material!

8

In 1967, Prof. Fujishima of Tokyo University, Japan, accidentally discovered the Photocatalysis: evolution of Oxygen by splitting water and by using TiO_2 and water without electricity BUT irradiating light!

In 1972, the discovery of photocatalysis was published in the British Science journal Nature.


In 1980's, various effects of photocatalysis were discovered and applied to the industrial technology.

In 1992, the technology to apply a thin layer of TiO_2 was developed in Japan.

The late 1990s: Pilkington, PPG, SSG patent SELF-CLEANING windows.

9

چرا نیمه سیمانیک




10

چرا نیمه مهادی ها؟

گاف انرژی مناسب: باید بالاتر از $1/2 \text{ eV}$ بوده و به قدری کوچک باشد که تحت نور خورشید بازده مناسبی داشته باشد (گاف انرژی کمتر از 3 eV).

دارای ساختار کریستالی مشخص: نقص های ساختاری می توانند به عنوان محل های جفت شدن مجدد الکترون و حفره عمل کرده و بازده فتوکاتالیستی را کاهش دهند.

پایداری فیزیکی و شیمیایی طولانی مدت: این باعث می شود انتقال بار به مدت زیاد در ماده صورت گرفته و کاهش بازده ناشی از خوردگی نوری اتفاق نیفتد.



Domen et al. New Non-Oxide Photocatalysts Designed for Overall Water Splitting under Visible Light. *J. Phys. Chem.* 2007

11

چرا نیمه مهادی ها؟

d^0 and d^{10} metal oxides

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
H																He	
Li	Be																
Na	Mg																
K	Ca	Sc	Tl	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	Ln	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	An	d^0 -group				d^{10} -group										

Domen et al. New Non-Oxide Photocatalysts Designed for Overall Water Splitting under Visible Light. *J. Phys. Chem.* 2007

d^0


- Ti^{4+} : TiO_2 , SrTiO_3 , $\text{K}_2\text{La}_2\text{Ti}_3\text{O}_{10}$
- Zr^{4+} : ZrO_2
- Nb^{5+} : $\text{K}_4\text{Nb}_6\text{O}_{17}$, $\text{Sr}_2\text{Nb}_2\text{O}_7$
- Ta^{5+} : ATaO_3 ($\text{A}=\text{Li, Na, K}$), BaTa_2O_6
- W^{6+} : AMWO_6 ($\text{A}=\text{Rb, Cs; M=Nb, Ta}$)

d^{10}

- Ga^{3+} : ZnGa_2O_4
- In^{3+} : AlInO_2 ($\text{A}=\text{Li, Na}$)
- Ge^{4+} : Zn_2GeO_4
- Sn^{4+} : Sr_2SnO_4
- Sb^{5+} : NaSbO_7

12


جِرَانِيْمِ مُكَبِّل



Band Gap Energies and Positions of Various Semiconductors

(13)


مَكَانِيْمُ فِرَايِنْد



(14)


TiO_2

اکسید تیتانیوم (تیتانیا) به شکل گستردۀ ای به عنوان فوتوکاتالیست تحت اشعه فرابنفش به کار گرفته شده و به عنوان یکی از بهترین فوتوکاتالیست‌ها از بین اکسیدهای فلزی در نظر گرفته می‌شود. مزایا: تیتانیا مقاومت زیادی در برابر عوامل شیمیایی و خوردگی نوری از خود نشان می‌دهد. هم‌چنین، دمای پایین عملیاتی، هزینه تولید کم، غیرسمی بودن و مصرف انرژی تقریباً پایین این ماده را تبدیل به یک گزینه عالی برای فرآیندهای فوتوکاتالیستی می‌کند.



15

TiO_2




Number of publications regarding $\text{TiO}_2/\text{TiO}_2$ photocatalysis per year (ISI-CD source)

O. Carp, C. L. Huisman and A. Reller, *Progress in Solid State Chemistry*, 2004, 32, 33-177.

16

TiO_2





با وجود این که تیتانیا به طور گسترده به عنوان فوتوکاتالیزور استفاده شده است، معايibi مانند سطح ويزه پاين، ترکيب مجدد جفت الکترون-حفره با سرعت بالا و نياز به اشعه فرابنفش برای فعال شدن، به کارگيري تیتانیا در مقیاس صنعتی را محدود کرده است.

17)

TiO_2


Type of nanoparticle	size	Specific area
TiO_2	< 30 nm	> 50 m ² /gr



18)


TiO₂

High Photocatalytic Activity
Robust Chemical Stability
Low Production Cost
Non-Toxicity



Air Purification
Removal of NO_x, SO_x, Aldehydes
Deodorization

Anti-Fogging



Water Treatment
Decomposition of Organic Pollutants

Self-Cleaning



Anti-Bacterial



ساختار و ویژگی های TiO₂


**Modification of TiO₂ Morphology:
Enhancing Photocatalytic Activity**

High Surface Area
Adsorption Capacity
Enhanced Interfacial Charge Transfer



کاربرد فرآیند تای توکات لیستی


Environmental



S.-Y. Lee, S.-J. Park, J. Ind. Eng. Chem. (2013),
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jiec.2013.07.012>

21

منبع نور



22

مَبْعَثُ نُورٍ




$315 \text{ nm} < \text{UV (A)} < 400 \text{ nm}$

$280 \text{ nm} < \text{UV (B)} < 315 \text{ nm}$

$100 \text{ nm} < \text{UV (C)} < 280 \text{ nm}$


23

مَبْعَثُ نُورٍ




24

رآکتور فتوکاتالیستی




25

ترکیبات فعال در نور مرئی




26

Bi-oxide Morphologies




BiFeO_3 Nanofibers
(Using PVP)



BiVO_4 Acicula
($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}:\text{CH}_3\text{COOH}:\text{H}_2\text{O}$)


27

Literature Review



28


Literature Review



29

Literature Review

Application



30

But...

✗ Fast recombination of e^- and h^+

✗ Poor Light Absorption

✗ Low Specific Surface Area


31

Carbonaceous Supports

- CNTs
- Graphene & Graphene Oxide
- Mesoporous Carbon

32

Carbonaceous Supports




Pubs on Gr/Semiconductor Nanocomposites for Photocatalytic Application

33

Hybrid Synthesis


- Surface Assembling



34

Hybrid Synthesis


- In situ Growth



35

Literature Review

Synthesis route



- In Situ growth ■ Surface Assmbling

36



Any Question?

